

Nº 5

Rev. 0

1ª Edición: 29/03/2000

Edición actual: 08/01/2007

PRODUCTO	Polipropileno Hot Melt Art. 119 30 µm	Art.: 119/28
FILM	Polipropileno biorientado espesor 28 µm	
ADHESIVO	Hot Melt Art. 119 Adhesivo a base de gomas termoplásticas, resinas derivadas de Hidrocarburos, plastificantes y antioxidantes. Masa adhesivo sin solventes residuales.	
IMPRESIÓN	Cinta adhesiva neutra. Colores habana, blanco y transparente	

CARACTERÍSTICAS

VALORES STANDARD

Espeor del film (my)	28 +/-3%
Carga de rotura (kg/cm) (my)	6,1
Elongación hasta la rotura (%)	175
Cantidad de adhesivo (g/m2)	22 +/-2
Espeor total (my)	50 +/-3
Adherencia sobre el acero (g/cm)	490

Aplicaciones

Cinta adhesiva indicada para cerrar embalajes en cartón o similares. Adherencia elevada. Se puede utilizar a mano, con dispensador o bien con máquina automática para la aplicación de la cinta adhesiva. Elevada resistencia a altas y bajas temperaturas.

Almacenaje

Para garantizar el mejor rendimiento de la cinta adhesiva, se debe dar rotación al material i limitar su almacenamiento a 6 meses. Almacenar si es posible entre 14°C y 28°C.

La cinta autoadhesiva es sensible a la presión. La meticulosidad de la aplicación es una garantía en relación al correcto cierre del embalaje