

PRODUCTO	Polipropileno Solvente Art.
FILM	Polipropileno biorientado espesor 28 µm
IMPRESIÓN	Cinta adhesiva neutra. Colores habana, blanco y transparente

CARACTERÍSTICAS	VALORES STANDARD
Esesor del film (my)	28 +/-3%
Carga de rotura (kg/cm) (my)	5,5
Elongación hasta la rotura (%)	180
Cantidad de adhesivo (g/m2)	16+/-2
Esesor total (my)	34+/-3
Adherencia sobre el acero (g/cm)	450

Aplicaciones Cinta adhesiva indicada para cerrar embalajes en cartón o similares. Adherencia elevada. Se puede utilizar a mano, con dispensador o bien con máquina automática para la aplicación de la cinta adhesiva. Elevada resistencia a altas y bajas temperaturas.

Almacenaje Para garantizar el mejor rendimiento de la cinta adhesiva, se debe dar rotación al material i limitar su almacenamiento a 12 meses en material neutro y 6 meses impreso, Almacenar si es posible entre 14°C y 28°C.

La cinta autoadhesiva es sensible a la presión. La meticulosidad de la aplicación es una garantía en relación al correcto cierre del embalaje